

Sika[®] Aktivator-100 (旧名称 Sika[®] Aktivator)

シーカ[®]アクティベーター-100

多種被着材向け接着促進剤

製品技術データ

主成分	溶剤系接着性付与剤	
色	クリアー～薄黄色	
密度 (CQP ¹⁾ 006-3 / ISO 2811-1)	約 0.7 kg/l	
引火点 (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C	
施工温度範囲	5～40°C	
施工方法	ケバ立たないペーパータオルにてワイプオン/ワイプオフ	
塗布量の目安	約 30～60 ml/m ²	
乾燥時間 ²⁾	15°C以上	10分
	15°C未満	30分
	最大	2時間
保管方法	容器を密閉して冷暗所で保管 (25°C以下)	
保存期間	12ヵ月	

¹⁾ Corporate Quality Procedure ²⁾ 施工環境の温度により乾燥時間は異なります。

製品概要

Sika[®] Aktivator-100 は、接着性を向上させる活性化剤です。
シーカのポリウレタン接着剤で施工する際の接着面前処理剤として設計されたものです。
Sika[®] Aktivator-100 は、ISO9001/14001 の品質、環境マネージメントシステム及びレスポンシブル・ケア・プログラムの下に製造されています。

適用範囲

Sika[®] Aktivator-100 は、ガラス、セラミックコートガラス、古いポリウレタン接着剤のカット面、窓及び塗装面にあらかじめ施工してあるポリウレタン接着剤との接着性を向上させます。
Sika[®] Aktivator-100 は、施工経験のある専門業者での使用を前提としています。
使用する被着材と施工条件に対する接着性と適合性の事前確認は必ず実施して下さい。

施工方法

Sika[®] Aktivator-100 をケバ立たない清浄なペーパータオルに十分しみ込ませ、接着面を拭くように一回塗布します。その後、すぐに清潔で乾いたケバ立たないペーパータオルで乾拭きして下さい。
最適な使用環境および被着材表面の温度は 15°C～25°Cです。
使用量および施工方法は被着材や製造工程により異なります。
使用後はすぐに容器のフタをしっかりと閉めて下さい。

注意点

Sika®Aktivator-100 はアルコールを含んでいるため、塗らたての塗料の上に塗布すると塗膜に悪影響を与える事があります。予備テストを必ず行って下さい。

また、多孔質の被着材には絶対に使用しないで下さい。多孔質材表面に塗布された Sika®Aktivator-100 が完全に乾燥しないため、接着剤・シーリング材の未硬化の原因となります。隣接面で保護が必要な箇所は、マスキングで保護してください。

Sika®Aktivator-100 は湿気と反応します。品質を保つために使用後は直ちにプラスチック製の内ブタで容器を再密閉して下さい。

表面処理作業完了後はその都度キャップをしっかりと閉めて下さい。

空気中の湿気に暴露した状態が長引くと Sika®Aktivator-100 の不活性化が起こります。Sika®Aktivator-100 に濁りが生じた場合にはすぐに廃棄してください。

頻繁に製品を使用する場合、開封後1か月程度経過したものは廃棄して下さい。頻繁に使用していない場合でも開封後2か月経過したものは廃棄して下さい。

30ml 缶の製品では、開封後は1回で使いきってください。

Sika®Aktivator-100 を希釈及び他の物質との混合は絶対にしないで下さい。

この製品を表面ならし剤、仕上げ剤及び露出面(接着面以外)の洗浄剤として使用しないでください。

詳細は General Guideline for 1 component Polyurethanes をご覧ください。

その他の情報

ご使用になる工程や施工条件に応じ、このプロダクトデータシートに準拠した施工要領書や手順書の作成を推奨します。

以下の資料はご要望に応じて提供いたします。

- 安全データシート(SDS)
- シーカ®下地処理チャート
- 1成分 ポリウレタン製品向け

荷姿

缶	30ml x 24 本 / 箱
	250ml x 6 本 / 箱
	1L
	5L

データについて

このプロダクトデータシートのすべての技術データは、研究所でのテストを基にしています。実際の測定データは、予測不能な環境により異なる可能性があります。

健康と安全に関する情報

安全な運搬、作業、保管、廃棄を行うために、物質、環境、毒性、その他の安全に関する情報の記載されている安全データシート(SDS)の最新版をご覧ください。ご要望に応じて提供いたします。

免責事項

シーカ製品の適用および使用に関する情報および勧告は、当社の最新の知識および経験に従っているものであり、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。実際には材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面での勧告、その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係から生ずる責任をもたらすものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの使用目的および施工方法に適しているかどうかを予め確認して下さい。当社は製品の特性を変更する権利を留保します。第三者の権利は尊重されなければなりません。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注されます。ユーザーは常に使用する製品のプロダクトデータシートの最新版に留意して下さい。プロダクトデータシートの最新版はご請求いただければ当社が提供いたします。著作権法により無断複写複製及び無断転載は禁止されています。

詳細のご案内はこちらまで
<http://www.sika-japan.co.jp/>

日本シーカ株式会社
工業製品本部
〒108-6110 東京都港区港南 2-15-2
品川インターシティ B 棟 10 階
TEL 03-6433-2314 FAX 03-6433-2102

